



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx,
ventas@karal.com.mx

FICHA TÉCNICA

Catálogo	Descripción del producto	CAS No.
7045	SILICA GEL (Naranja)	7631-86-9

Grado	Fórmula	P.M.
Reactivo	N/A	N/A

Pruebas	Especificaciones
Apariencia	Esferas naranjas
Diámetro	3 – 5 mm.
Densidad (g/L)	≥ 750
Tasa calificada de partículas	90.0 % mín.
Relación calificada de partículas esféricas	82.0 % mín.
Absorción de humedad 20 % H.R. 25 °C	8.0 % mín.
Absorción de humedad 35 % H.R. 25 °C	13.0 % mín.
Absorción de humedad 50 % H.R. 25 °C	20.0 % mín.
Contenido de humedad de 180°C	3.5 % máx.

Propiedades específicas	
Punto de ebullición	2230 °C

Observaciones: